

## ŠPERPLOČA BREZA CP/C 5-SLOJNA VODOOTPORNA

Art. br.	Debljina	Dužina	Širina
<b>00513/4246</b>	<b>6 mm</b>	<b>2.500 mm</b>	<b>1.250 mm</b>

Šperploča je drveni materijal napravljen od tankih, unakrsno lepljenih furnira. Furniri se postavljaju unakrsno jedan na drugi, tj. H. pravci zrna dva sloja jedan na drugom formiraju ugao od 90° da bi se povećala čvrstoća šperploče.



Ploče od šperploče sastoje se od najmanje tri furnira debljine od 1,4 do 3,2 mm.

### SADRŽAJ VLAGE:

U fabrici, sadržaj vlage šperploče kada se otprema iz fabrike je obično između 7 i 12%. Promene vlažnosti mogu uticati na dimenzije šperploče.

### TEMPERATURA:

Promene temperature (+100°C do -160°C) ne utiču na dimenzije šperploče.

### SPOLJNA UPOTREBA:

Za spoljašnju upotrebu, šperploča zahteva odgovarajuću površinsku obradu; ivice moraju biti zaštićene od prodiranja vlage.

### ČVRSTOĆA:

Osobine čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, debljine šperploče i pravca zrna. Kvalitet površinskog furnira ne utiče na svojstva čvrstoće.

## SVOJSTVA

### SPECIFIKACIJA

Debljina	<b>6 mm</b>
Širina	<b>1.250 mm</b>
Dužina	<b>2.500 mm</b>
Težina	<b>13,12 kg</b>

više informacija <http://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-cpc-5-slojna-vodootporna-p1386621>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice  
proizvoda u našem online shop-u.



**Šperploča**

Vrsta drveta	<b>Breza</b>
Površina	<b>Brušeno / brušeno</b>
Kvalitet	<b>CP/C</b>
Klasa lepljenja	<b>EN 314-2/KL3</b>

više informacija <http://www.jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-cpc-5-slojna-vodootporna-p1386621>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice  
proizvoda u našem online shop-u.

